

# FIȘA TEHNICĂ DE PRODUS

## CESAROM® QUARTZITE

Gresie port., 330x330, maro

Cod Produs: 6035-0197



- Alegerea adezivului – se recomandă un adeziv de tip C1TE, C2TE, C2TES1 (Adeziv pe bază de lianți minerali) sau adeziv de tip R2T (Adeziv pe bază de rășini reactive).



- Alegerea chitului de rosturi – se recomandă un chit de rosturi de tip CG2 AW sau RG



- Alegerea modului de placare – designul este realizat pentru placarea pe aceeași direcție.
- Lipirea plăcilor – la aplicarea adezivului se folosește o gletieră cu dinți de 6-8 mm (consum de 3kg/m²). Când se montează plăci la exterior adezivul trebuie aplicat uniform pe toată suprafața de pe spatele plăcii cu gletieră dreaptă. În cazul unor denivelări ale suprafeței se poate utiliza o gletieră cu dinți mai mari de 6-8 mm (a se consulta specificațiile adezivului). Se vor mixa plăcile ceramice din mai multe cutii. Perimetrul acoperit o dată ar trebui să fie suficient ca să montați în etapa următoare cam 6 plăci, dar nu mult mai mare, ca să puteți lucra din aproape în aproape și să nu înceapă adezivul să se usuce (Fig.1). Porniți din colț și aplicați prima placă, apăsând ușor și ferm până face priză. La fiecare nouă placă puneți distanțiere de plastic între placa reper montată înainte și cea nouă. Montați plăcile, cu distanțiere, până acoperiți întreaga suprafață și reglați încontinuu suprafața cu ajutorul nivelei cu bulă de aer (Fig.2).



- Chituirea rostului – după montarea tuturor plăcilor ceramice, trebuie să lăsați să treacă cel puțin 24 de ore înainte să se aplice chitul pentru rosturi. Înaintea aplicării chitului pentru rosturi plăcile ceramice trebuie curățate de impurități și murdărie. Pasta se aplică între plăci cu ajutorul unei gletiere speciale de cauciuc, folosindu-se o mișcare de măturare a suprafeței.

### DOMENII DE UTILIZARE



- Plăci ceramice destinate a fi utilizate pentru finisarea finală a pardoselilor exterioare și/sau interioare
- Design: piatră naturală

### AMBALAJ



15 buc. 1.63 42 buc. 68.46 26 1120

- Specificațiile de pe cutie sunt descrise mai jos.

### MOD DE APLICARE

- Preațierea suprafeței – aplicarea plăcilor ceramice trebuie să fie realizată pe un suport stabil, fără denivelări sau diferențe de nivel, fără urme de praf sau grăsimi deoarece duc la crăparea sau desprinderea gresiei. Este importantă și aplicarea unei amorse care îmbunătățește aderența suprafeței, reduce absorbția de apă din adeziv, fixează praful, crează punte de aderență pe suprafețe neabsorbante, de asemenea hidroizolarea suprafeței de suport pentru spațiile cu grad ridicat de umiditate.




Surplusul de chit rămas pe plăci se va îndepărta ulterior cu buretele umed, clătindu-l frecvent și storcându-l bine. Important este să se umple rosturile, regulat și neted, fără fisuri. Ștergerea cu gletiera de burete se face după circa 10-15 minute de la aplicare (în funcție de specificațiile producătorului de chit).



SUNT INTERZISE folosirea materialelor abrazive pentru curățare deoarece există riscul de a deteriora suprafața plăcii ceramice.

## RECOMANDĂRI

- Pentru preluarea deformărilor care pot apărea în stratul support se recomandă ca dimensiunea distanțierelor să fie  $\geq 3$  mm.



- Se recomandă să utilizați mașini profesionale de tăiat manuale/electrice pentru a evita tăieri neliniare cauzate de structura suprafeței și rezistența superioară a plăcilor ceramice porțelante.

## LIMITĂRI

- Nu folosiți produse abrazive și detergenți menajeri nediluati în apă pentru curățarea și întreținerea plăcilor ceramice pentru că pot afecta culoarea și suprafața acestora.

## DETALII IMPORTANTE DE PE CUTIE

**Cod SAP produs**  
Notat printr-o combinație de Literă+Cifră, nuanța este o caracteristică a lotului.

**Simbol nuanță:**  
Notat printr-o combinație de Literă+Cifră, nuanța este o caracteristică a lotului.

**Marcaj calibru:**  
Reprezintă dimensiunea de fabricație (mm). Este caracteristica formatului. Vă rugăm verificați tablele de calibre aflate pe cutii sau mai jos.

**Marcaj calitate:**  
Notat calitatea I. (întâi) sau calitatea MS.

**Data de fabricație**

**cod**  
code  
termékszám  
kód výrobku

**nuanță**  
shade  
színárnyalat  
odstín

**calibru**  
calibre  
kaliber  
kalibr

**calitate**  
choice  
minőségi osztály  
trída jakosti

**dată**  
date  
datum  
datum

6060-0100 D8 1 1 15.02.18

CANADA MARO DESCHIS MAT 5 PEI FM-B

**colecție**  
collection  
terméksalád  
produktová řada

**culoare**  
colour  
szín  
barva

**finisaj**  
finish  
felület  
dokončit

**PEI**  
PEI  
PEI  
PEI

**sortor**  
sorter  
ellenőrizte  
kontroloval

**Numele colecției**

**Culoarea produsului**

**Finisajul produsului**  
Reprezintă aspectul suprafeței: mat sau lucios.

**Indicativ clasa PEI**  
Reprezintă clasa de rezistență la abraziune și indică orientativ destinația plăcilor. Vedeți descrierea claselor PEI pe cutiile de gresie sau pe coperta catalogului.

**Indicativ sortor**  
Garantează sortarea de calitate a suprafeței plăcilor.

## DATE TEHNICE

| Caracteristici  | Valori admise conform SR EN 14411                             | Valori obținute                | Metoda de determinare |
|---|---|--------------------------------|-----------------------|
| <b>A. Caracteristici dimensionale</b>   |   |                                |                       |
| 1. Lungime și lățime  | $\pm 0,6 \%$  | $\pm 0,20 \%$                  | SR EN ISO 10545-2     |
| 2. Grosime  | $\pm 5 \%$  | $\pm 5 \%$                     | SR EN ISO 10545-2     |
| 3. Liniaritatea muchiilor   | $\pm 0,5 \%$  | $\pm 0,25 \%$                  | SR EN ISO 10545-2     |
| 4. Rectangularitatea  | $\pm 0,5 \%$  | $\pm 0,30 \%$                  | SR EN ISO 10545-2     |
| 5. Curbura centrală   | $\pm 0,5 \%$  | $\pm 0,12 \%$                  | SR EN ISO 10545-2     |
| 6. Curbura laterală   | $\pm 0,5 \%$  | $\pm 0,25 \%$                  | SR EN ISO 10545-2     |
| 7. Voalul   | $\pm 0,5 \%$  | $\pm 0,12 \%$                  | SR EN ISO 10545-2     |
| <b>B. Proprietăți fizice</b>  |   |                                |                       |
| 1. Absorbția de apă   | $E \leq 0,5 \%$   | $E \leq 0,5 \%$                | SR EN ISO 10545-3     |
| 2. Forța de rupere  | min 1300 N  | min 2000 N                     | SR EN ISO 10545-4     |
| 3. Rezistența la încovoiere   | min. 35 N/mm <sup>2</sup><br>Indiv. min. 32 N/mm <sup>2</sup> | min 40 N/mm <sup>2</sup>       | SR EN ISO 10545-4     |
| 4. Rezistența la abraziune  | Se declară  | PEI 5                          | SR EN ISO 10545-7     |
| 5. Rezistența la harisare   | Se declară  | rezistă                        | SR EN ISO 10545-11    |
| 6. Rezistența la șoc termic   | Se declară  | rezistă                        | SR EN ISO 10545-9     |
| 7. Coeficientul de dilatare termică liniară   | Se declară  | max. $8 \times 10^{-6} K^{-1}$ | SR EN ISO 10545-8     |
| 8. Dilatarea la umiditate   | Se declară  | Max. 0,45 mm/m                 | SR EN ISO 10545-10    |
| 9. Rezistența la îngheț   | Se declară  | rezistă                        | SR EN ISO 10545-12    |
| 10. Rezistența la alunecare (min. $\mu < 0,19$ – max. $\mu > 0,75$ )                | Se declară  | $\mu_{max} > 0,64$             | CENTS 16165           |
| <b>C. Proprietăți chimice</b>   |   |                                |                       |
| 1. Rezistența la pătare (min. clasa 1 – max. clasa 5)                               | min. clasa 3  | clasa 5                        | SR EN ISO 10545-14    |
| 2. Rezistența la produse menajere (min. clasa C – max. clasa A)                     | min clasa B   | clasa A                        | SR EN ISO 10545-13    |
| 3. Rezistența la acizi și baze de concentrații mici (min. clasa LC – max. clasa LA) | Se declară  | clasa LA                       | SR EN ISO 10545-13    |
| 4. Rezistența la acizi și baze de concentrații mari (min. clasa HC – max. clasa HA) | Se declară  | clasa HA                       | SR EN ISO 10545-13    |

## SECURITATEA MEDIULUI SI PREVEDERI LEGALE

- Resturile de material și ambalajele goale se vor recicla în conformitate cu normele locale în vigoare.
- Informațiile și în mod particular, recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Cesarom sunt furnizate cu bună credință, pe baza cunoștințelor actuale ale firmei și a experienței cu produsele.