

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

Denumire produs:	Mozaic ceramic pentru placarea pardoselilor și pereților interiori și/sau exteriori
Colecție:	PIEDRA bej
Cod:	6100-0085
Grupa de produse:	Mozaicul se obține din plăci ceramice presate uscat cu absorbția de apă $E_b \leq 0,5\%$, grupa B la, denumite generic "gresie porțelanată", care respectă prevederile standardului european armonizat SR EN 14411:2012, "Plăci și dale ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici, evaluarea conformității și marcare", Anexa G
Dimensiune nominală:	30x30 cm
Dimensiune de fabricație:	W: 300x300x9 mm;

Caracteristici	Valori admise	Metoda de determinare
A. CARACTERISTICI DIMENSIONALE		
1. Parametrii geometrici (piese de mozaic)	Abaterea dimensiunii medii pe placă față de dimensiunea de fabricație $\pm 1,2$ mm	SR EN ISO 10545-2
2. Grosimea (piese de mozaic)	Abaterea grosimii medii pe placă față de grosimea de fabricație $\pm 5\%$	SR EN ISO 10545-2
3. Parametrii geometrici (mozaic montat)	Abaterea dimensiunii medii pe placă față de dimensiunea de fabricație $\pm 0,6\%$	SR EN ISO 10545-2
4. Grosimea (mozaic montat)	Abaterea grosimii medii pe placa fata de grosimea de fabricatie $\pm 5\%$	SR EN ISO 10545-2
B. CALITATEA SUPRAFETEI		
1. Calitatea suprafeței	Un minim de 95% din plăci nu trebuie să prezinte defecte vizibile susceptibile să influențeze aspectul pe o zonă importantă a suprafeței plăcilor	SR EN ISO 10545-2
C. PROPRIETATI FIZICE		
1. Absorbția de apă	Media $\leq 0,5\%$ Individual max. 0,6 %	SR EN ISO 10545-3
2. Duritatea pe scara Mohs	min. 7	SR EN 101
3. Rezistența la harisare	rezistă (nu sunt schimbări vizibile)	SR EN ISO 10545-11
4. Rezistența la șoc termic	rezistă (nu sunt schimbări vizibile)	SR EN ISO 10545-9
5. Coeficientul de dilatare termică liniară	max. $8 \times 10^{-6} K^{-1}$	SR EN ISO 10545-8
6. Rezistența la aderență: -adezivi pe baza de ciment	$> 0,5 N/mm^2$	SR EN 12004+A1
7. Rezistența la abraziune	min. PEI 4	SR EN ISO 10545-7
8. Rezistența la alunecare	clasa R11	CEN/TS 16165 DIN 51130
9. Rezistența la îngheț	rezistă 100 de cicluri de la +5°C la -5°C	SR EN ISO 10545-12
D. PROPRIETATI CHIMICE		
1. Rezistența la pătare	clasa 3 (nu sunt schimbări vizibile)	SR EN ISO 10545-14
2. Rezistența la produse menajere	clasa B (nu sunt schimbări vizibile)	SR EN ISO 10545-13
3. Rezistența la acizi și baze de concentrații mici	clasa LB (nu sunt schimbări vizibile)	SR EN ISO 10545-13
4. Rezistența la acizi și baze de concentrații mari	clasa HB (nu sunt schimbări vizibile)	SR EN ISO 10545-13

Cluj-Napoca,
Data 29.03.2024

SANEX S.A.
Managementul
Calității

Manager Calitate,
Zah Daniel

