

FIȘA TEHNICĂ DE PRODUS

CESAROM® UNIQUE

Faianță, 60x30x0.9 cm, alb lucios

Cod Produs: 2060-0101



- Alegerea chitului de rosturi – se recomandă un chit de rosturi de tip CG2 A



- Alegerea modului de placare – trasați o linie de nivel (orizontală și verticală) pe perete cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer sau cu o nivelă laser. Este recomandată aplicarea unei rigle de lemn (sau profil metalic) la nivelul primului rând de plăci, iar placarea trebuie să aibă loc de la nivelul acesta.




- Lipirea plăcilor – la aplicarea adezivului se folosește o gletieră cu dinți de 6-8 mm (consum de 3kg/m²). În cazul montării în spații cu umiditate ridicată se recomandă aplicarea unui strat subțire de adeziv pe spatele plăcii cu gletieră dreaptă. Se vor mixa plăcile ceramice din mai multe cutii. Perimetrul acoperit o dată ar trebui să fie suficient ca să fie montate în etapa următoare aproximativ 6 plăci, dar nu mult mai mare, ca să puteți lucra din aproape în aproape și să nu înceapă adezivul să se usuce.



Porniți din colț și aplicați prima placă, apăsând ușor și ferm până face priză. Se recomandă apăsarea cu putere a plăcii pe suport și reglarea acesteia cu mișcări ușor laterale pentru a asigura un contact de minim 75% cu stratul suport prin adeziv. Aplicați plăcile de jos în sus pornind de la șablonul de lemn. La fiecare nouă placă puneți distanțiere de plastic între placa reper montată înainte și cea nouă. Montați plăcile, cu distanțiere, până acoperiți întreaga suprafață și reglați încontinuu suprafața cu ajutorul nivelei cu bulă de aer. După un timp de montare de cel puțin 6 ore se poate elimina șablonul de lemn pentru placarea primului rând de faianță. Pentru o priză mai bună se recomandă aplicarea adezivului de pe placă în sens invers față de cel de pe perete. Pe urmă se execută etanșarea cu silicon la unghiul dintre pardoseală și placaj și la colțurile pereților, pentru a împiedica infiltrarea apei.

- Chituirea rostului – după montarea tuturor plăcilor ceramice, trebuie să lăsați să treacă cel puțin 24 de ore înainte să se aplice chitul pentru rosturi.

DOMENII DE UTILIZARE



- Plăci ceramice destinate a fi utilizate pentru finisarea finală pereților interiori
- Design: monocolor

AMBALAJ

| | m ² | m ² | kg | brutto kg |
|--------|----------------|----------------|------|-----------|
| | | | | |
| 7 buc. | 1.26 | 40 buc. | 20.5 | 845 |

- Specificațiile de pe cutie sunt descrise mai jos.

MOD DE APLICARE

- Pregătirea suprafeței – aplicarea plăcilor ceramice trebuie să fie realizată pe un suport stabil, fără denivelări sau diferențe de nivel, fără urme de praf sau grăsimi deoarece duc la crăparea sau desprinderea faianței. Este importantă și aplicarea unei amorse care îmbunătățește aderența suprafeței, reduce absorbția de apă din adeziv, fixează praful, crează puncte de aderență pe suprafețe neabsorbante, de asemenea hidroizolarea suprafeței de suport pentru spațiile cu grad ridicat de umiditate.
- Alegerea adezivului – se recomandă un adeziv de tip C1T (Adeziv pe bază de lianți minerali).



Înainte de aplicarea chitului pentru rosturi plăcile ceramice trebuie curățate de impurități și murdărie. Pasta se aplică între plăci cu ajutorul unei gletiere speciale de cauciuc, folosindu-se o mișcare de măturare a suprafeței.

Surplusul de chit rămas pe plăci se va îndepărta ulterior cu gletiera de burete, după circa 10-15 minute de la aplicare (în funcție de specificațiile producătorului de chit, clătind-o frecvent și storcând-o bine) folosind o mișcare circulară. Important este să se umple rosturile, regulat și neted, fără fisuri.


SUNT INTERZISE folosirea materialelor abrazive pentru curățare deoarece există riscul de a deteriora suprafața plăcii ceramice.

DATE TEHNICE

| Caracteristici | Valori admise conform SR EN 14411 | Valori obținute | Metoda de determinare |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| A. Caracteristici dimensionale | | | |
| 1. Lungime și lățime | ± 0.5 % | ± 0.22% | SR EN ISO 10545-2 |
| 2. Grosime | ± 10 % | ± 5 % | SR EN ISO 10545-2 |
| 3. Liniaritatea muchiilor | ± 0.3 % | ± 0.25 % | SR EN ISO 10545-2 |
| 4. Rectangularitatea | ± 0.5 % | ± 0.25% | SR EN ISO 10545-2 |
| 5. Curbura centrală | + 0.5 % / - 0.3 % | + 0.25 % / - 0.20 % | SR EN ISO 10545-2 |
| 6. Curbura laterală | + 0.5 % / - 0.3 % | + 0.28% / - 0.22 % | SR EN ISO 10545-2 |
| 7. Voalul | ± 0.5 % | ± 0.21 % | SR EN ISO 10545-2 |
| B. Proprietăți fizice | | | |
| 1. Absorbția de apă | media > 10 % | 10 – 20 % | SR EN ISO 10545-3 |
| 2. Forța de rupere | min 600 N | min 600 N | SR EN ISO 10545-4 |
| 3. Rezistența la încovoiere | min 12 N/mm ² | min 12 N/mm ² | SR EN ISO 10545-4 |
| 4. Rezistența la harisare | Se declară | rezistă | SR EN ISO 10545-11 |
| 5. Rezistența la șoc termic | Se declară | rezistă | SR EN ISO 10545-9 |
| 6. Coeficientul de dilatare termică liniară | Se declară | max. 8X10 ⁻⁶ 1/K | SR EN ISO 10545-8 |
| 7. Dilatarea la umiditate | Se declară | max. 0.60 mm/m | SR EN ISO 10545-10 |
| C. Proprietăți chimice | | | |
| 1. Rezistența la pătare (min. clasa 1 – max. clasa 5) | min. clasa 3 | clasa 5 | SR EN ISO 10545-14 |
| 2. Rezistența la produse menajere (min. clasa C – max. clasa A) | min clasa B | clasa A | SR EN ISO 10545-13 |
| 3. Rezistența la acizi și baze de concentrații mici (min. clasa LC – max. clasa LA) | Se declară | clasa LA | SR EN ISO 10545-13 |
| 4. Rezistența la acizi și baze de concentrații mari (min. clasa HC – max. clasa HA) | Se declară | clasa HA | SR EN ISO 10545-13 |

RECOMANDĂRI

- Pentru preluarea deformărilor care pot apărea în stratul suport se recomandă ca dimensiunea distanțierelor să fie ≥ 2 mm.



- În cazul suporturilor de montaj sensibile (gips, carton, BCA, plăci ipsos etc) se recomandă folosirea unor adezivi flexibili de tip C2TES1 (Adeziv pe bază de lianți minerali) sau de tip R2T (Adeziv pe bază de rășini reactive).

LIMITĂRI

- Nu folosiți produse abrazive și detergenți menajeri nediluati în apă pentru curățarea și întreținerea plăcilor ceramice pentru că pot afecta culoarea și suprafața acestora.

SECURITATEA MEDIULUI ȘI PREVEDERI LEGALE

- Resturile de material și ambalajele goale se vor recicla în conformitate cu normele locale în vigoare.
- Informațiile și în mod particular, recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Cesarom sunt furnizate cu bună credință, pe baza cunoștințelor actuale ale firmei și a experienței cu produsele.

DETALII IMPORTANTE DE PE CUTIE

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| <p>Cod SAP produs</p> <p>cod code termékszám kód výrobku</p> <p>2051-0176</p> <p>NALIM</p> <p>colecție collection terméksalád produktová řada</p> <p>Numele colecției</p> | <p>Simbol nuanță: Notat printr-o combinație de Literă+Cifră, nuanța este o caracteristică a lotului.</p> <p>nuanță shade színárnyalat odstín</p> <p>DO</p> <p>GRI DESCHIS</p> <p>culoare colour szín barva</p> <p>Culoarea produsului</p> | <p>Marcaj calibru: Reprezintă dimensiunea de fabricație (mm). Este caracteristică formatului. Vă rugăm verificați tabelele de calibre aflate pe cutii sau mai jos.</p> <p>calibru calibre kaliber kalibr</p> <p>1</p> <p>MAT</p> <p>finisaj finish felület dokončit</p> <p>Finisajul produsului Reprezintă aspectul suprafeței: mat sau lucios.</p> | <p>Marcaj calitate: Notat calitatea I. (întâi) sau calitatea MS.</p> <p>calitate choice minőségi osztály třída jakosti</p> <p>I</p> <p>15.02.20</p> <p>dată date datum datum</p> <p>Data de fabricație</p> | <p>Indicativ sortator Garantează sortarea de calitate al suprafeței plăcilor.</p> <p>sortator sorter ellenőrizte kontroloval</p> <p>FM-B</p> |
|--|--|--|---|---|

